

DESCRIÇÃO/CONSIDERAÇÕES

A **MASSA DE NIVELAÇÃO DE PAREDES** é recomendada para tapar orifícios ou fissuras nas paredes interiores, possuindo ainda uma acção niveladora das mesmas.

COMPOSIÇÃO/IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Esta **MASSA DE NIVELAÇÃO** é baseada em emulsões aquosas e produtos de enchimento apropriados.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Fácil aderência
- Grande maleabilidade
- Boa textura para ser trabalhada
- Boa lixabilidade
- Macia
- Resistente

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Para além de permitir um óptimo desempenho no enchimento de orifícios e na nivelção e disfarce de pequenas fendas ou fissuras, a **MASSA DE NIVELAÇÃO DE PAREDES** permite ainda a regularização de paredes interiores.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve limpar-se convenientemente os orifícios, assim como escovar as fissuras de modo a libertá-las de poeiras ou materiais mal aderidos.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes da aplicação.

Deve ser aplicada com uma espátula, tal e qual é fornecida, sendo por vezes necessária uma pequena diluição com água.

Para o enchimento de fendas e nivelamento de paredes devem ser aplicadas camadas não superiores a 3 mm.

Para fendas mais profundas, é aconselhável um enchimento por camadas sucessivas de \pm 2 mm, aplicadas após secagem da camada anterior.

O tempo de secagem varia com a espessura do enchimento, porosidade do suporte e humidade ambiental.

Geralmente a superfície pode ser lixada com lixa fina ao fim de 1 hora, devendo ser eliminada a poeira provocada pela lixa. Deixar as paredes de 12 a 24 horas antes de pintar.

Nas zonas reparadas com **MASSA DE NIVELAÇÃO DE PAREDES**, deve ser aplicada uma demão de tinta diluída antes das demãos de acabamento, apenas para uniformizar a absorção do suporte.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Diluição: Com água se necessário.

Rendimento: Como orientação podemos indicar 1 kg/m², mas é variável de acordo com a espessura da camada aplicada.

Limpeza do material: Com água, logo após a aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade: 1,750 ± 0,10

Viscosidade: 280 ± 25 Poises (25°C)

Cor: Branca amarelada

Aspecto: Pastoso

Secagem ao tacto: ± 1 hora

Secagem em profundidade: 12 a 24 horas, variando com a espessura do enchimento

Teor em CIT/MIT: <15 ppm

ARMAZENAGEM

Manter as embalagens fechadas e ao abrigo do frio e do calor, em condições de temperatura e humidade amenas.

Utilizar o produto de preferência até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 0,9; 7,5 e 30 Kg.

PRECAUÇÕES

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária nº. 98/08/EC

Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilidade em contacto com a pele

Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças